

640030

Fondo PO 0030 Blanco S.E Tixo

Fondo Poliácrico Blanco Tixo Sin Estireno

## CARACTERÍSTICAS

Propiedades	Aplicación en vertical	No descuelga.	Lijado suave. Alto poder de cubrición.
Uso Aconsejado	MDF		
Método de aplicación	Pistola Aerográfica.	Equipo Airmix - Mezcladora	
Catalizadores Recs.	5% Acelerante 680001 +	5% Catalizador 690012	en Volumen
Diluyentes Recs.	500006, 540470; 54047	540402 Mezcladora	En verano 540402. Si hace calor extremo 520204

## BRILLOS DISPONIBLES


## DATOS TÉCNICOS (25° C)

Viscosidad de suministro Brookfield s4 (mPas)	6.400 - 8.000	Densidad (g/cm³)	1,44 - 1,48
Viscosidad de mezcla Din 4 (s) con 15% 540402	36 - 40	MNV (%)	75 - 80
Tiempo de vida (Pot Life) (h) com 15% 540402	1,5 - 2 h	COVs (% Peso)	23,3

## CARACTERÍSTICAS GENERALES

Secado 120 g/m² a 25°C			
Secado polvo (minutos)	45		
Secado tacto (minutos)	75		
Apilado (h)	24		
Lijado (h)	6		
Cantidad aconsejada por mano (g/m²)	150 - 250		

## PREPARACIÓN DEL SUSTRATO

Aplicar sobre DM o madera. Lijar con grano 180 - 220 y eliminar bien el polvo. En caso de maderas tropicales aplicar 1º la Imprimación 110015 (1:1 Catalizador 190021) Asegurarse de que este bien seco y libre de suciedad o cualquier sustancia contaminante.

## CONSEJOS APLICACIÓN

En función del equipo de aplicación utilizado así como las condiciones ambientales, debe ajustarse el tipo y cantidad de disolvente empleado. Se recomienda aplicar entre 20 y 25°C y entre 45 y 75% de humedad relativa. Como pauta general rebajar un 20% con 540470 Disolvente 470 Limpieza ó 500006 Disolvente 006 Limpieza. Para una mezcla correcta, añadir primero el Acelerante 680001, mezclar bien y a continuación el Disolvente y el catalizador 690012, mezclando bien de nuevo. Para sistemas mezcladores, mezclar en volumen Parte A 640030 /680001/540402 a ratio100:10:20 y Parte B 640030/690012/540402 a ratio 100:10:20. El 640030 puede ser mezclado con el 640026 para ajustar la viscosidad y la tixotropía.

Aplicación	Dilución %	Boquilla	Presión de Aire (Atm)	Presión de Barniz (Bar)
Pistola de copa	20 - 30	2 - 2,5	2,5 - 3	
Pistola Airmix	20 - 25 (540402)	09 - 14	0 - 3	60 - 150

## PRECAUCIONES

Mezclar bien el producto antes de su uso. Remover hasta mezcla homogénea.

En caso de no utilizar equipo mezclador, controlar el tiempo de vida de la mezcla. Ya que podría gelificar dentro del equipo de aplicación.

Para obtener un buen resultado aplicar siempre entre 15 - 25 ° C y 50 - 75% de humedad relativa.

Caducidad: 6 meses (Almacenado entre 5 - 35°C)

Los residuos de pintura deben ser eliminados de acuerdo a la normativa vigente. No tirar los residuos por el desagüe ni directamente a la basura.

Recomendamos consultar la Ficha de Seguridad del Producto

## ADITIVOS

Acción	Añadir	Dosis %	Gramos para 20 Lts
Contaminación de siliconas	980066 Aditivo 066 Anti silicona	5 Máximo	900 Máximo

LOS VALORES QUE SE INDICAN EN ESTE DOCUMENTO SON VALORES TÍPICOS Y DEBEN SER ENTENDIDOS COMO ORIENTATIVOS, NO COMO ESPECIFICACIÓN DE VENTA.

**Nota:** Las informaciones precedentes y el asesoramiento que proporcionamos de palabra, por escrito y mediante ensayos en materia de técnica de aplicación se efectúan según nuestro leal saber y entender, pero a pesar de ellos se consideran como meras advertencias e indicaciones sin compromiso, también en lo que respecta a posibles derechos de propiedad industrial de terceros. El asesoramiento no les exime a ustedes de someter a un examen propio las advertencias e indicaciones que les hagamos o los productos que les suministremos para comprobar si son adecuados para los procedimientos o los fines proyectados. La aplicación, el empleo y la transformación de nuestros productos y de los productos fabricados por ustedes sobre la base de nuestro asesoramiento de técnica de aplicación se efectúan fuera de nuestras posibilidades de control y radican exclusivamente en la esfera de responsabilidad de ustedes. La venta de nuestros productos se realiza con arreglo a nuestras Condiciones Generales de Venta y Suministro. **11-04-2024\_Version-1**

**VALRESA.** Polígono Industrial Reva  
Avda. dels Gremis, s/n Sector 13  
Riba-Roja de Turia Valencia E46394  
ESPAÑA Tel. 96 1669560